














| COLORSOL® 凯乐素® | | CS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 黄CS Yellow CS | 橙CS Orange CS | 深红CS Deep Red CS | 红CS Red CS | 海洋蓝CS Ocean Blue CS | 深蓝CS-GL Dark Blue CS-GL | 深蓝CS Dark Blue CS | 藏青CS-G Navy CS-G | 藏青CS-B Navy CS-B | 黑DS Black DS | 超级黑DS-G Super Black DS-G | 超级黑DS-N Super Black DS-N | 超级黑DS-R Super Black DS-R |
| 漂白全棉布 Bleached 100% cotton | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染料/dyes | g/l | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 适用工艺 Suitability | 冷轧堆染色 Cold Pad Batch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 轧干轧蒸染色 PDPS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 轧干焙烘染色 PDT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 日晒牢度, 氙灯Xenon Light ISO 105-B02 | 1/1SD | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| | 2/1SD | 5 | 4-5 | 5-6 | 5 | 6 | 5-6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 日晒牢度, 氙灯Xenon, 1/1SD Light AATCC16E | 20AFU | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5BL | 5BL | 5BL | 5BL |
| | 40AFU | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4-5BL | 4-5BL | 4-5BL | 4-5BL |
| 水洗牢度 60°C 1/1SD Washing ISO105-C06 C1S | CH | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | CO | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| | CV | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 多次水洗牢度 60°C 1/1SD Multiple Washing ISO 105-C06 C1S, 5X | CH | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
| | CO | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| | CV | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 过氧化物水洗牢度95°C 1/1SD Peroxide washing ISO 105-C06 E2S | CH | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | CO | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | CV | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 水渍牢度 1/1SD Water ISO 105-E01 | CH | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | CO | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 |
| | WO | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 汗渍牢度 酸性/碱性 1/1SD Perspiration acid / alkaline ISO 105-E04 | CH | 5/4-5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| | CO | 5/5 | 4-5/4-5 | 4-5/5 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4-5/4-5 |
| | WO | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4-5/4-5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 氯水牢度 1/1SD Chlorinated water ISO105-E03 20mg/l | CH | 2-3 | 3RDu | 4-5 | 5 | 2 | 3-4 | 2 | 4-5 | 1-2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 氧化漂白牢度 1/1SD Oxidative bleach damage M&S C10A | CH | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5Br | 4R | 4 | 4R |
| 氧化氮牢度NOx 1/1SD ISO105-G01 | 1cycle CH | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 3cycle CH | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |